



לכה אקרילית שקופה אפקט עדין TZ13**/00

תחום שימוש מומלץ: ריהוט פנים, דלתות, פלטות.

ברק: 5-15-25-35-50-70-95

הנחיות ערבוב:

100 מ"ל משקל או נפח	TZ13**/00	בסיס
20 מ"ל משקל או נפח	TH2520	מזרז
20-35 מ"ל משקל או נפח	323 בחורף בקיץ	מדלל

יישום: התזה, וילון.

נתונים טכניים:

0.030 ± 0.925	משקל סגולי ק"ג/לט
1 ± 25	אחוז מוצקים
95% ברק 1 ± 28	
חלק א: 45 ± 3 שניות 95% ברק 70 ± 3 שניות	צמיגות ב 20°C DIN 4
4 שעות.	אורך חיים ב 20°C
מינימום 80 מקסימום 120	כמות לשכבה גרם/מט"ר
לאבק: 10-15 דק' למגע: 20-30 דק' לערימה: 6-8 שעות	יבוש ב 20°C 100 גרם/מט"ר
36 חודשים	חיי מדף

הכנת הבסיס: יסוד אקרילי, או פוליאסטר.

TZ13**/00 הינה לכה מאופיינת בברק אחיד, מגע עדין, ופני שטח קשה במיוחד.

מומלץ ל מערכות צביעה לא מצהיבות