



לכה נגד שחיקה שקופה TZ62**/00

תחום שימוש מומלץ: משטחים בהם נדרש עמידות בשחיקה גבוהה במיוחד, דלתות מטבח, שולחנות, שטחים מעוגלים.

ברקים %: 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50, 75.

שיטת יישום: התזה רגילה.

הנחיות ערבוב:

100 מ"ל	TZ62**/00	בסיס
50 מ"ל	TH0759	מזרז
20-30 מ"ל	323	מדלל
326/DT458 בימים חמים		

נתונים טכניים:

950 גרם / ליטר ± 0.030		משקל סגולי
2 ± 38		אחוז מוצקים
5 ± 65 שניות.		צמיגות DIN 4 ב 20°C
שעתיים		אורך חיים ב 20°C
מינימום 80 מקסימום 140 גרם למ"ר.		כמות לשכבה
20-25 דקות	לאבק	יבוש 100 גרם/מ"ר ב 20°C
35-40 דקות	למגע	
90 שעות	לערימה	
36 חודשים, יש לערבב היטב לפני השימוש.		חיי מדף

הכנת המצע: יסוד שקוף פוליאוריתאני TU160 או פוליאסטר.

תכונות: מוצר שקוף מט או חצי מבריק עם יכולת מצוינת למילוי נקבוביות (פורים). מתאימה מאוד במיוחד לעמידות בשחיקה בשולחנות משרדיות וגם לפינוק אוכל.

⁹הנתונים המפורסמים בעלון הטכני מתאימים לידע וניסיון המרבי של חברת סיירלק. חברת סיירלק מבטיחה עקביות בתוצאות בפרמטרים הפיזיקליים והכימיים בתוך הטיבולת המוגדרת בעלוני טכניים של החברה.
אחריות לתוצאות הסופיות של היישומים חל על המשתמש בלבד, אשר יודא שהמוצר מתאים לצרכים שלו ביחס ליישום, סוג המצע ותנאי העבודה.
אזהרה: הצמיגות של כמה מוצרים סיקסטורופים או מגוונים יכולים להיות שונים מהנתונים של עלון הטכני והיו מקובלים עד לסטייה של 30%.