



לכה + יסוד פנימי ע"ב מים AF72**

תחום שימוש מומלץ: דלתות, רהיטים, מסגרות, פנלים, מדרגות, סקייטבורד.

ברק 10%, 20%, 40%, 60%, 70%, 90%.

הנחיות ערבוב:

AF72**	בסיס
מי שתייה	מדלל (אם יש צורך)

נתונים טכניים:

1000 גרם / ליטר	משקל סגולי
32%	אחוז מוצקים
80 שניות.	צמיגות ב 20°C DIN 4
80-140 גרם למ"ר.	כמות לשכבה
2	מספר שכבות
לאבק: 30 דק' למגע: 60 דק' לשפשוף: 4 שעות לאריזה: 24 שעות	יבוש ב 20°C
15 חודשים.	חיי מדף

תכונות: מתאים במיוחד לפורים פתוחים. לא משנה את גוון העץ אלא במקרים של עץ מיוחד כמו מיפל או אשה במשך הזמן אובחנה הצהבה שנגרמת מקרינת UV.

אפשרויות שימוש:

AF72** ניתן לגיוון ע"י AC600/** או AC1400/**.

יש לאחסן בטמפ' גבוהה מ-5 מעלות.

טמפ' העבודה צריכה להיות גבוהה מ 15 מעלות.

המוצר אינו מכיל מתכות כבדות, אינו רעיל ולפי תקן אירופאי EN71-3 החומר בטוח ליישום בצעצועים.

יש לבדוק את התאמת הציוד (מרסס וכו') כאשר עוברים ממערכת ע"ב טינר למערכת ע"ב מים.

תוספת 0.5-1.0% של תוסף XA4080 מגביר במידה ניכרת עמידות בפני שחיקה ובפני חומרים

כימיים. ראה הוראות ערבוב בדף עבודה של תוסף XA4080.

להגנת בפני הצהבה של עץ בהיר כמו מיפל יש להוסיף 0.5% XA4000.

הנתונים המפורסמים בעלון הטכני מתאימים לידע וניסיון המירבי של חברת סיירלק. חברת סיירלק מבטיחה עקביות בתוצאות בפרמטרים הפיזיקליים והכימיים בתוך הסיבולת המוגדרת בעלונים טכניים של החברה.

אחריות לתוצאות הטופיות של היישומים חל על המשתמש בלבד, אשר יוודא שהמוצר מתאים לצרכים שלו ביחס ליישום, סוג המצע ותנאי העבודה. אזהרה: הצמיגות של כמה מוצרים סיקסטורפים או מגוונים יכולים להיות שונים מהנתונים של עלון הטכני והיו מקובלים עד לטטייה של 30%.