



לכה שקופה לפרקט TZ66**

תחום שימוש מומלץ: רצפות פרקט ורהיטים.
ברק: 40%, 70%, 20%.

הנחיות ערבוב:

בסיס	TZ 66**	100 מ"ל
מזרז	TH 146	100 מ"ל
מדלל	קיץ 323 חורף 320	לפי הצורך

נתונים טכניים:

משקל סגולי	לכה 20% - 981 גרם / ליטר לכה 40% - 981 גרם / ליטר לכה 70% - 975 גרם / ליטר
אחוז מוצקים	לכה 70% ברק - 40% לכה 40% ברק - 35%
צמיגות ב 20°C	40% - 18 שניות בכוס מידה 4 מ"מ. 70% - 23 שניות בכוס מידה 4 מ"מ.
אורך חיים ב 20°C	6 שעות.
כמות לשכבה	מינימום 80 מקסימום 150 גרם / מ"ר
יבוש ב 20°C	לאבק: 1 שעה למגע: 4-6 שעות לערימה: 8 שעות
חיי מדף	חלק א': 12 חודשים חלק ב': 12 חודשים

תכונות: TZ66** - בעל איכות גבוהה מאוד. נותנת תכונות אלסטיות ובאותו זמן חזקה ועמידה בפני שחיקה. מכילה סולבנט מעכב התנדפות להקלה בהברשה או בגלילה ללא בעיות של בועות או סימני מברשת, אפילו בשטח פנים גדול. מספקת שטח פנים אחיד, לשכבה מגנת בפני שחיקה.



הוראות מיוחדות:

לחוזק טוב של המוצר, סביבת העבודה חייבת להיות לא פחות מ- 5 מעלות.
להקלה בקיץ או באזורים לחים, יש לצמצם את אחוז המזרז ב- 10%-20% ולדלל את המוצר ב- 10-20% עם DT458 או 326.
להאצת הייבוש בהתזה מומלץ להשתמש עם מזרז TH 780 בכמות 80%.

המלצות ליישום: (2 דרכים)

1. יש לסתום את החורים בעזרת **XT590**, לצבוע עם יסוד לרצפת פרקט TU325 (עם מזרז TH146 בכמות 100%). להמתין לפחות שעתיים ולצבוע עם **TZ66**** (עם מזרז TH146 בכמות 100%). לשפשף לאחר 10-12 שעות, ולחזור פעם נוספת על הצביעה באותה כמות של מזרז.
2. לסתום את החורים, לצבוע עם יסוד לרצפת פרקט TU325 (עם מזרז TH146 בכמות 100%). להמתין לפחות 4 שעות, לשפשף, ולצבוע 2 שכבות של **66**** (עם מזרז th146 בכמות 100%). לחכות בין שכבה לשכבה לפחות 4 שעות.